



Tiroler Beige Splitt



1. Beschrijving

Kleur	beige
Nuance	Lichtbeige
Herkomst	CE
Gewassen	Neen
Vorm	Gebroken
Geologie	Kalksteen
Granulometrie	08/16 – 16/32 mm
L.A. Index	26
Hardheid	3 mohs

2. Toepassing

	OK
	OK
Planten	OK
Vijvers	/

De vochtigheidsgraad tijdens het vergruizen kan de vorm van de grind en de hoeveelheid stofdelen beïnvloeden. De aangetoonde tint komt overeen met de kleur van de steen in droge toestand, deze kan verschillen. Slechts 70% van de geleverde hoeveelheid zal zich binnen de aangewezen maten bevinden. We raden aan altijd ineens de volledige genoodzaakte hoeveelheid te bestellen om verschillen in tint te vermijden. De benodigde hoeveelheid per m² per cm bedraagt +/- 17kg.