



Zebra Splitt



1. Description

Couleur	Blanc, noir
Nuance	-
Origine	CE
Lavé	non
Forme	Concassé
Géologie	Marbre
Granulométrie	08/16, 16/32 mm
L.A. Index	PA
Dureté	2,5 mohs

2. Application

Carrossable	OK
Piétons	OK
Plantes	OK

Etangs	-
---------------	---

Le taux d'humidité pendant le concassage peut influencer la forme des graviers et la quantité de poussière. La couleur indiquée correspond à la couleur de la pierre sèche et celle-ci peut fluctuer. Seuls 70% de la quantité livrée se trouve dans l'échelle dimensionnelle indiquée. Nous conseillons de toujours commander en une seule fois la quantité nécessaire par chantier afin d'éviter les différences de nuances. La quantité nécessaire par m² par cm d'épaisseur est de +/- 17 kg.